



2K LAKKA VOC SILKINHIMMEÄ

148.986 + 148.984,148.985

4/2012

OMINAISUUDET

CS 2K VOC Silkinhimmeä Lakka soveltuu moneen eri käyttötarkoitukseen. Käytä ainoastaan kovettajan 2K Silkinhimmeä "standardin" tai "nopean" kanssa.

Soveltuu paikkakorjauksiin, jossa aikaisemmin käytetty silkinhimeä lakkaa. Voidaan käyttää myös ylimaalauksiin ja muoviosilla.

TUOTETIEDOT

Materiaalitiedot

Väri: silkinhimeä

V.O.C: <555 g / l.

Sekoitusuhde: 2:1

Viskositeetti: Ruiskutus viskositeetti 17-19 sek. 4 mm / DIN, kovettunut

Tiheys: n.. 1,00 g / cm³

Käyttöaika:

noin. 120 minuutin ajan 20 ° C: kovettajalla standardin

noin. 90 minuuttia 20 ° C: kovettajalla nopea

Varastointikestävyys: 1 vuosi (alkuperäisessä pakkauksessaan)

Leimahduspiste: + 23 ° C

Kuivakalvo paksuus: 50 - 60 um

Haihtumisaika 20 ° C: 5 - 10 minuuttia

KÄSITTELY

Alusta:

Liutin- tai vesipohjaiset basecoats ja Uni-päälysteet.

Sekoitusuhde: 2: 1

On erittäin suositeltavaa työskennellä täydellisellä CS järjestelmän tuotteilla. Mikäli käytetään järjestelmän ulkopuolisia ohenteita tai kovettajia, materiaalien kuivaus- ja tartuntaongelmia ei voida pois sulkea.

a trademark of
VOSSCHEMIE



Työskentely:

Ruiskutusaine 2,0-2,5 baaria, suutin 1,2-1,3 mm, esim. SATA Jet RP tai DeVilbiss GTI880

1. Ruiskutus : hyvällä virtauksella, mutta ei liian paksu kerros.
2. Ruiskutus : hyvällä virtauksella

Haihtumisaika 5 - 10 minuuttia kunkin ruiskutuskerroksen välillä.
Kuivumisaika:

Noin. 30 minuuttia 60 ° C: kohteen lämpötilassa kovettajalla standardi

Noin. 3,5 tunnin ajan 20 ° C: kohteen lämpötilassa kovettajalla standardi

Noin. 15 minuuttia 60 ° C: kohteen lämpötilassa kovettajalla nopea

Noin. 3 tunnin ajan 20 ° C: kohteen lämpötilassa kovettajalla nopea

Infrapunakuivaus:

Lyhyen ja keskipitkän aallon kuivaimella 10 minuuttia.

Kiillotus: silkinhimmeää lakkaa ei voi kiillottaa.

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti

suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat

tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa.

Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia,

että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta

tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai

se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen

todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja

lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti.

Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia.

Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus

ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat

Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmissä

a trademark of
VOSSCHEMIE

CAR
SYSTEM[®]



Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.

a trademark of
VOSSCHEMIE

Stando-Car Oy

Kauppatie 6
65610 Mustasaari
FINLAND

tel. +358 10 320 5901
fax +358 10 320 5909
gsm +358 44 3111 422

www.stando-car.fi
www.carsystem.fi