



CS 2K PREMIUM LAKKA

146.714

TUOTETIETO

MATERIAALITIEO:

Väri: kirkas

V.O.C.: < 420 g/l

Ominaispaino: 0,97 g/cm³

Leimahduspiste: +23 °C

Kuivumispaksuus: 50 - 60 µm

Varastointi: 1 vuosi – suljetussa alkuperäisessä pakkauksessaan

TYÖSTÄMINEN

VALMISTELU/ KÄSITTELY:

Liutin- tai vesiperustainen maali tai yksikerrospinnoite.

Suosittellemme vahvasti käyttämään CS Premium kovettajan kanssa.

Kuivumis- ja tarttumisongelmia ei voida pois sulkea, mikäli ohenne ja kovettajamateriaalit ovat ulkopuolisesta systeemistä.

Lakka täytyy ruiskuttaa viimeistään 2 tunnin kuluttua maalaamisesta.

Käsittely:

Sekoitusuhde: 2 : 1

Työskentelyaika:

n. 35 min. +20°C nopea kovettaja

n. 40 min. +20°C standard kovettaja

n. 50 min. +20°C hidas kovettaja

Työskentelyviskositeetti:

19-20 sek./ 4mm DIN

Suutinkoko:

1.2 mm, esim. Sata Jet RP tai DeVilbiss GTI T2.

Huomioi maalivalmistajien suositukset.

Haihdutusaika:

5 min +20°C.

(käyttökokemuksista... useat ohentavat 3-5% CS Akryyli ohentimella)

a trademark of
VOSSCHEMIE

Stando-Car Oy

Kauppatie 6
65610 Mustasaari
FINLAND

tel. +358 10 320 5901
fax +358 10 320 5909
gsm +358 44 3111 422

www.stando-car.fi
www.carsystem.fi



Ruiskutus:

Tämä lakka ruiskutetaan kateen kertaan

1. Ruiskutus: kevyesti suljettu, mutta nopea kerros.
2. Ruiskutus: Täysi kerros.
3. Joka ruiskutuksen välissä anna haihtua 5 - 7 min.

Kuivuminen **nopealla** kovettajalla:

n. 20-25 min. +60°C

n.. 8 h +20°C

Täysin kovettunut 24 tunnin jälkeen +20°C:ssa

Infrapunakuivatus: Lyhytaalto ja medium 10-12 min.

Kuivumisaika kovettajalla **standard**:

n. 30 min. +60°C

n. 10 h 20°C

Täysin kovettunut 24 tunnin jälkeen +20°C

Infrapunakuivaus: Lyhytaalto ja medium 12-15 min.

Kuivumisaika kovettajalla **hidas**:

n.. 45 min. +60°C

n. 12 h 20°C

Kiillotus:

Anna jäähtyä uunikuivatuksen jälkeen. Tämän jälkeen pinta on kiillotettavissa välittömästi.

2004/42/IIB (d)(420) 420: EU (tuotekategoria: IIB.d) käyttövalmis max. 420 g/l VOC.

VOC pitoisuus tässä tuotteessa < 420 g/l

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti

suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat

tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa.

Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia,

että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta

tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai

a trademark of
VOSSCHEMIE

**CAR
SYSTEM®**



**CAR
SYSTEM®**



se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti.

Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia.

Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus

ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat

Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmät

Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.

a trademark of
VOSSCHEMIE

Stando-Car Oy

Kauppatie 6
65610 Mustasaari
FINLAND

tel. +358 10 320 5901
fax +358 10 320 5909
gsm +358 44 3111 422

www.stando-car.fi
www.carsystem.fi