

TUOTESELOSTE

:: Power Mix

2-komponenttinen PU-liima

**CAR
SYSTEM®**



OMINAISUUDET

Carsystem Power Mix on 2-komponenttinen polyuretaanipohjainen liimamassa nopeisiin muoviosien liimauksiin ja korjauksiin. 25ml pakkaus käytetään käsin puristamalla ja 50ml pakkaus Carsystem Power Mix puristimella (140.927).

Kaksoispakkauksen seossuhde on 1:1 ja tuote sekoittuu automaattisesti käytettäessä sekoitusnokkaa.

TUOTTEEN KOHDE

Carsystem Power Mix liimaa käytettän muovisten puskurien, lokasuojien, ajovalojen kiinnikkeiden jne korjaamiseen. Carsystem Power Mix täyttää reiät, halkeamat ja saumat. Se liimaa myös metallia, puuta, kiveä, sementtiä ja lasia.

Vain ammattimaiseen käyttöön!

TUOTETIETOA

Kemiallinen pohja: Uretaani polymeeri

Väri: Musta tai väritön

Varastointiaika: Avaamaton pakkaus 12 kuukautta, avattu pakkaus 6 kuukautta, säilytä kuivassa ja huoneenlämmössä

Ominaispaino: 1,1 g/cm³

Lämmönkesto: -40 - +140°C kuivuttuaan

Kuivumisaika: vähintään 1 tunti

Tarttuvuus: 700N (pohjustettu PP), 200N (pohjustamaton PP), 700N (pohjustamaton PC),

900N (pohjustamaton ABS)

Pakkauskoko: 25ml tai 50ml

KÄYTTÖ

- Poista kaikki maali korjattavalta alueelta vähintään P180 karkeudella. Hio tarvittaessa V-mallinen ura korjattavaan halkeamaan.
- Puhdista alue huolellisesti puhdistus- ja rasvanpoistoaineella.
- Käytä pehmeämmillä materiaaleilla tartunnan varmistamiseksi Carsystem Power Mix Primeria (144.502)
- Ennen sekoitusnokan liittämistä tasaa komponenttien määrä puristamalla tuotetta hieman ulos.
- Liitä sekoitusnokka ja varmista vielä kovettajan ja liiman seos puristamalla tuotetta hieman ulos (n. 5cm). Tuote on nyt valmis käytettäväksi.
- Levitä tuote tukiverkkoa käyttäen (jos korjataan takapuolelta) tai suoraan korjattavalle alueelle ja tasoita pinta kalvolla.
- Vältä yli minuutin mittaisia taukoja tuotteen kuivumisen takia.
- Odota tuotteen kuivumista kunnes korjattavapinta on jäähtynyt (15-30min.) ja poista tuki/tasoituskalvo. Tämän jälkeen voit aloittaa alueen hiomisen ja viimeistelyn. Pinta on päälle maalattavissa n. tunnin kuluttua.

Tuotteen testaamista ennen käyttöä suositellaan.