



1K Filler – 1K Akryyli Hiontaväri 1 ltr 147.763

1-K hiontaväri pienien ja uusien osien nopeaan korjaamiseen. Sopii metalleille ja yleisimmille muoveille markkinoilla. Lukuun ottamatta PE tai PP-EPDM osat. (Mikäli käytetään PE ja PP-EPDM muoveilla, pinta täytyy olla valmiiksi aktivoitu esim. hehku käsittelyllä tai erityisellä muovi Etch-primerilla). Tämä 1K hiontaväri antaa erinomaisen korroosiosuojan ja siinä on optimaalinen tarttuvuus teräs-, alumiini-, galvanoitu teräs- ja muovipinnoille.

Taianomaiset käsittelyominaisuudet pinnan eristämiseksi (esim. kitti) yhdessä erinomaisen korroosiosuojan ja äärimmäisen täyttökyvyn kanssa. Kuivuu nopeasti, helppo hioa - kuivana - samoin kuin märkänä, käsin tai hiomakoneella. Nopea ilmakeuhkaus tekee täyteaineesta hyvin mielenkiintoisen myös nopeiden ja pienien vahinkojen korjaamisessa.

KÄSITTELY

1K akryylimassa sopii kaikille teräs, alumiini, sinkitty teräs tai muovipinoille. Sinetöi täytetyt kohdat, uusien osien maalaukseen sekä muoviosille suoraan ilman erillistä tartunta-ainetta.

TUOTESELOSTE

Materiaalitiedot:

Väri: vaaleanharmaa

V.O.C.: <540 g / l

Ominaispaino: 1,34 g / cm³

Säilyvyys: 12 kuukautta

Leimahduspiste: + 24 ° C

KÄSITTELY

Alustan tulee olla hiottu, puhdas, kuiva, rasvaton ja ilman epäpuhtauksia. Esikäsitellyt teräslevyt, alumiini tai galvanoidut pinnat ovat myös puhdistettava ja hiottava ensin.

Viskositeetti: 21-24 sekuntia 4 mm (DIN 20 ° C)

Suutinkoko: 1,8 mm

Ruiskutusaine: Ota huomioon valmistajan suosituspaine

Haihdutusaika: 3-5 minuuttia 20 ° C

Ruiskutuskerrat: 1-2

Kerospaksuus: 25-40 mikrometriä

Kuivumisaika:

25-30 min. 20 ° C

5-10 min. 60 ° C

Jatkotoimenpide:

Kuivahionta: P320 - P500

Vesihionta: P600 - P1200

Viimeistely:

Päälle maalattavissa kaikilla tavanomaisilla pintamaaleilla, myös vesipohjaisilla.

2004/42/IIB (d) (540) <540 g / l: EU: n raja-arvo tälle tuotteelle (luokka IIB.d) on käyttövalmiina max. 540 g / l. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus <540 g / l. Varsinainen VOC sisältö jalostetussa muodossa voi osittain olla alhaisempi kuin EU-direktiivissä määritelty.