



Anti Rust Putty – Ruostesuoja kitti 1,8 kg

149.612

OMINAISUUDET

2K polyesteri kitti johon on integroitu korroosiosuoja ja erinomainen tarttuvuus teräs ja sinkityille pinnoille. Kittiiä voidaan levittää ja hioa ohuina kerroksina. Ruostesuoja kasvaa 100% käytettäessä Anti Rust Kittiiä.

SOVELTUVUUS

Kitti antaa täydellisen ruostesuojan alusta pitäen. Kaikille töille jotka vaativat tehostettua ruostesuojausta (esim. takuuhuolto)

- Ruostesuoja
- Entisöintiin
- Väri punaruskea
- Helppo hioa
- Erittäin hyvä tarttuvuus

TUOTETIEDOT

Toimitus viskositeetti 20 ° C: Tahnamainen

VOC: 2004/42/IIB (b) (250) <250g / l

Väri: punaruskea

Tiheys: 1,8 - 1,9 g / cm³

KÄSITTELY

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hyvä tartunta saavutetaan vain hyvin hiotuille alustoille.

ANNOSTUS

Lisää 2-3 paino-% kovetinta.

Kovetteen yliannostusta on vältettävä. Muutoin värimuutokset pintamaalissa mahdollisia.

Käyttöaika

+20 ° C huoneenlämmössä: 5 minuuttia

Reaktiolämpötila

Vähintään +5 ° C

TYÖSTÄMINEN

Levitä kittilastalla



KUIVAUS

Ilmakuivatus +20 ° C huoneenlämmössä, 16 - 30 minuuttia

Hiottavuus

Kuivumisajan jälkeen.

Käsin tai koneella hionta - kuiva P120 - P320

Anti Rust Kitin päälle voidaan laittaa seuraavia CS tuotteita:

- Polyesteri Kitti
- Spray tai Spray plus
- Washprimer
- 1K Filler
- High Build Primer
- Filler 540
- Filler vario

tai muita yleisiä 2K akryyli täyteaineita mitä markkinoilla on saatavilla.

VARASTOINTI

Noin 12 kuukautta 18-20 ° C suljetussa alkuperäispakkauksessa

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti

suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat

tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa.

Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia,

että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta

tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai

se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen

todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja

lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti.

Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia.

Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus

ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet ja eritelmät käsittelystä ja jätehuollosta ovat

Käyttöturvallisuustiedotteessa ja Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.