



2K-PUR-AUTOLACK OC 2:1 HS (High Solid) (VOC < 420 g/L)

Laatu:	Mipa 2K-PUR-AUTOLACK OC 2:1 HS on säänkestävä kellastumaton High Solid –laatuinen automaali hyötyajoneuvojen ja henkilöautojen yli- tai korjausmaalaukseen.
Erikoisominaisuudet:	Korkeakiiltainen, täyttävä ja erittäin riittoisa. Hyvä tarttuvuus ja nopea kuivuminen. Ei sisällä lyijy- tai sinkkikromaatteja. Täyttää USA:n sekä Euroopan VOC-raja-arvot (VOC < 420 g/L)
Sekoitussuhde:	Sekoitetaan suhteessa 2:1 Mipa 2K-Härter-kovettimilla HS/ MS10,HS/ MS25 tai HS35/MS40.
Ohenninlisäys:	Ohennetaan tarpeen mukaan Mipa 2K-Verdünnung –ohenteella 0-5 %, jolloin ruiskutusviskositeetti on 20-22 s 4 mm DIN.
Ruiskutuskerrat:	1 – 2
Ruiskutusaine:	Matalapaine (HVLP) 2,5-3 bar (suutinpain 0,7 bar), sivuilmapistooli (ylä- tai aläsäiliö) tai Airmix 3-5 bar
Suutinkoko:	Matalapaine 1,3 – 1,4 mm, sivuilma/Airmix 1,3 – 1,5 mm.
Haihdunta-aika:	Ei vaadi välihaihduntaa, paitsi ennen uunikuivatusta 10-15 min.
Riittoisuus ja kuivakalvon paksuus:	10 – 14 m ² /L 50-60 µm kuivakalvolla
Seoksen käyttöaika:	1-6 h riippuen käytetystä kovetinlaadusta
Kuivumisaika (+20°C):	Pölykuiva 40-55 min, käsittelykuiva 5-6 h, läpikovettunut 12-24 h
Uunikuivatus (+60°C):	Pölykuiva 10-15 min, käsittelykuiva 25-30 min, läpikovettunut jäähtymisen jälkeen.
OC-sävytyslinja:	Mipa OC-luokka 2; täydellinen valikoima: 15 + 7 perussävyä hintaluokissa I – IV (13x1 L, 10x3 L) MIPA 2K-PUR-AUTOLACK OC –laadusta voi eri sideainelisäyksillä (binder) tehdä muita maalivaihtoehtoja: <ul style="list-style-type: none">• 2K-PUR "Plus" MS, työkoneiden ja hyötyajoneuvojen 2K-akryyliimaali, MS-laatu• 2K-AC henkilöautojen 2K-akryyliimaali, MS-laatu• TC henkilöautojen, hyötyajoneuvojen ja työkoneiden 2-kerrosmassa (Unibase) jota ylilakataan 2K-kirkaslakalla.
Huomautuksia:	Lämpötilan oltava yli +10°C ja ilman suhteellinen kosteus enintään 75 %. Retarder-lisäys 5 % auttaa mahdollisen pölyhaitan ilmetessä