

Mipa 1k-Haftpromoter

Käyttökohteet: Mipa 1k-Haftpromoter täysin läpinäkyvä tartunta-aine erilaisille pinnoille. Tuotteen erityisen koostumuksen vuoksi sitä voi käyttää vaikeilla pinnoilla alustaa hiomatta. Mipa 1k-Haftpromoteria suositellaan teräkselle, alumiinille (myös kiillotettu ja anodisoitu), sinkitylle, ruostumattomalle teräkselle (myös kiillotettu), jalometalleille (myös kiillotetut), kromipinnoille, jauhemaalatuille pinnoille, katodisille kastopinnoitteille sekä autoteollisuuden yleisimmille muoveille. Tuote on nopeasti ylimaalattavissa. Päällemaalattavissa Mipa 1k- ja 2k-tuotteilla. Tartunta-aine sisältää myös UV-suojan, mikä mahdollistaa Mipa kirkaslakkojen käytön pintamateriaalina.

Kulutus: 8-10m² / ltr.

Värisävy Läpinäkyvä.

Ruiskutusviskositeetti: 12-15 s 4mm DIN.

| Maalaustyö: | Ruiskutusaine | Suutinkoko | Ruiskutuskerat |
|--------------------|---------------|------------|----------------|
| | 1,6-2 bar | 1,2-1,3mm | 1 |

Kalvonpaksuus: 3-5µm, vältä paksuja kalvoja.

Haihdutusaika: Noin 10 min.

Kuivumisaika: Pinnoitusväliaika 10 min, kohteen lämpötila 20°C.

Maalausolosuhteet: Lämpötila vähintään 10°C, ilman suhteellinen kosteus enintään 75%.
Maalaus/lakkausväliaika enintään 2vrk.

Varastointiaika: Enintään 3 vuotta hyvin suljetussa alkuperäisastiassa.

23.01.2015