

MIPA 2K-HS-KLARLACK MATT

Laatu: MIPA 2K-HS-KLARLACK MATT on himmeä High-Solid akryylikirkaslakka, jota suositellaan ajoneuvojen yli- ja paikkamaalauksiin. Kiiltoastetta voidaan säätää sekoittamalla tuotetta kiiltävän 2K-HS-CC4 kirkaslakan kanssa. Käy sekä liuotin-, että vesiohenteisten maalien päälle. MIPA 2K-HS-KLARLACK MATT antaa loistavan suojan erilaisissa ilmasto-olosuhteissa, kuten myös kemiallista ja mekaanista rasitusta vastaan.

Käyttö:

Esikäsittele: Lakattavan pinnan tulee olla kuiva, rasvaton ja pölytön.

Sekoitus CC4:n kanssa:	Mipa 2K-HS-KLARLACK matt	Mipa 2K-HS-KLARLACK matt+ 2K-HS-KLARLACK CC4 Sekoitus: 9 : 1	Mipa 2K-HS-KLARLACK matt+ 2K-HS-KLARLACK CC4 Sekoitus: 4 : 1
	Himmeä	Silkinhimmeä	Puolikiiltävä

Sekoitussuhde: Ylimaalaus: 3 : 1 Mipa 2k-Härter HS 25 tai HS 35 kovettimella.
Paikkamaalaus: 3 : 1 Mipa 2k-Härter HS 10 kovettimella.

Ohennus: 15-20 % Mipa 2k-Verdunnung ohenteella. Viskositeetti 20-25s 4mm DIN.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 10-12m²/ltr.

Kuivakalvonpaksuus: 50-60 µm.

Levitystapa:	Ruiskutuspain	Suutinkoko	Ruiskutuskerrat
HVLP:	2,5-3 bar Suutinpaine 0,7 bar	1,3-1,4mm	½ + 1
Sivuilma:	3-5 bar	1,3-1,5mm	½ + 1

Seoksen käyttöaika (20°C): 1 h Mipa 2k-Härter HS 25 tai HS 35 kovettimella, 45 min. 2k-Härter HS 10:llä.

Haihdunta-aika: 5-10 min.

Kuivumisajat:	Pölykuiva	Kosketuskuiva	Läpikovettunut
Kohteen lämpö 20°C:	30 min.	12 h	24 h
Kohteen lämpö 60°C:	5 min.	30 min.	2 h

VOC-luokitus: EU-raja-arvo on 840g/ltr (VOC-lk=2e), tämän tuotteen VOC-arvo on enintään 417g/ltr.

Muut suositukset: Varmistaaksesi oikean kiiltoasteen etenkin laajoilla pinnoilla, ruiskuta ohut lakkakerros viimeiseksi haihdutusajan jälkeen.

Lakkausolosuhteet: Ilman lämpötilan tulee olla yli 10°C ja kosteuden enintään 75%.

Varastointiaika: 3 v. avaamattomissa alkuperäisastioissa.

04/08

