

# 1K-KUNSTSTOFFPRIMER \*

## 1K-MUOVIN TARTUNTA-AINE

**Käyttökohteet:** Yksikomponenttinen tartuntapohjamaali valtaosalle autoissa käytetyille muovilaaduille: ABS, EMT, EP-Lanimat, HP-Alloy, PA, PBTB, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.

---

### Käyttö:

**Esikäsitely:** Katso taulukosta "Muovien maalaus", miten eri muovilaatuja esikäsitellään ja mitä tuotteita käytetään.

---

### Tekniset tiedot:

**Sävy:** Läpikuultava kevyellä alumiinipigmentoinnilla

**Ohennus:** Ei ohenneta, ruiskutusvalmis 12-15 s. DIN 4 mm.

**Ruiskutusaine:** 3-4 bar

**Suutinkoko:** 1,2 - 1,4 mm

**Ruiskutuskerrat:** 1 = 3-5  $\mu$ m (ei saa ruiskuttaa paksuna kerroksena)

**Halhdunta-aika:** 10 min. (+ 20°C lämpötilassa), jonka jälkeen suoritetaan seuraava maalausvaihe.

**Astiakoko:** 0,250 L tai 1 L