

MIPA WBC BASEBLEND

Laatu:

Mipa WBC Baseblend on osa vesiohenteista Mipa WBC automaalausjärjestelmää. Tuote helpottaa häivytystä paikkamaalauksissa, vähentää pilveilyä ja parantaa tarttuvuutta. Erinomaiset kuivumisominaisuudet takaavat tasoittuvuuden ja myös sumurajat poistuvat.

Käyttö:

Levitä Mipa WBC Baseblendia vauriokohtaa ympäröivälle alueelle. Maa-laa sitten haluamallasi sävyllä märälle kalvolle ennen kuin se asettuu. Toista prosessi kun työskennellään hyvin karkeiden alumiinisävyjen kanssa, tai kun lämpötila on hyvin korkea.
Mipa Baseblend tulisi ylimaalata aina puolen tunnin sisään, lämpötilan ollessa 20°C. On suositeltavaa, että kaikki pinnan tekemiseen liittyvät vesiohenteiset ruiskutukset suoritettaisiin samalla marginaalilla.

Maalausolosuhteet:

Lämpötila vähintään 20-25°C, ilman suhteellinen kosteus 40-60%, ilman virtaus yli 0,3m/s.

Tekniset tiedot:

Sävy:	Väritön.
Sekoitusuhde:	Käyttövalmis.
Ohenne:	Ei ohenneta, välineiden pesu vedellä.
Ruiskutusviskositeetti:	30-40s 4mm DIN.
Ruiskutuspaine:	HVLP 2,0 bar.
Suutinkoko:	HVLP 1,3mm
Ruiskutuskerrat:	1
Kalvonpaksuus:	5-10µm.
Haihdunta-aika:	-
Kuivumisaika:	Yliakattavissa MIPA 2k-kirkaslakoilla 30min./20°C, 10min./60°.
Varastointi:	N. 12kk, ei saa jäättyä.