

Käyttötarkoitus

Tämä Mipa kovettajien soveltuvuustaulukko auttaa valitsemaan kovettajat eri Mipan tuotteisiin. Näitä ovat Mipa 2K pohjamaalit ja fillerit, 2K epoksipohjamaalit ja -fillerit, 2K pintamaalit sekä 2K kirkaslakat. Tarkempiin käyttötekniisiin tietoihin, ole hyvä ja katso kunkin tuotteen omat käyttötekniset tiedotteet.

Sekoitussuhteet

Lyhennykset: **MR:** mixing ratio eli sekoitussuhde; **NIN:** wet on wet eli märkää märälle

Mahdolliset sekoitussuhteet Mipa 2K pohjamaaleille ja fillereille

Mipa tuote	HS 5	HS 10	HS 25	MS 10	MS 25	MS 40	HX 25	H 5	H 10
Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS	MR 6:1 tilavuussuhde			MR 4:1 tilavuussuhde				MR 4:1 til.suhde. / NIN3:1 til.suhde	
Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54				MR 4:1 til.suhde				MR 4:1 til.suhde	
Mipa 2K-Multifiller		MR 6:1 til.suhde		MR 4:1 til.suhde					MR 4:1 til.suhde
Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4								MR 4:1 til.suhde	
Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5							MR 2:1 til.suhde		
Mipa 2K-HS-Fillprimer				MR 5:1 til.suhde					MR 5:1 til.suhde
Mipa 2K-HS-Directfiller F 31	MR 3:1 til.suhde								
Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37				MR 5:1 til.suhde					MR 5:1 til.suhde.
Mipa 2K-Transparent Sealer				MR 2:1 til.suhde					MR 2:1 til.suhde
Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller								MR 10:1 paino suhde	
Mipa 2K-Acrylgrund grau				MR 10:1 painosuht / 7:1 til.suhde					MR 10:1 painosuht / 7:1 til.suhde
Mipa 2K-Acryl-Epoxygrund		MR 6:1 painosuht / 4:1 til.suhde							

Mahdolliset sekoitussuhteet Mipa 2K epoksi pohjamaaleihin ja fillereihin

Mipa tuote	E 5	E 10	E 25	EPH
Mipa EP-Grundierfiller		MR 2:1 til.suhde		
Mipa EP-Primer Surfacer	MR 2:1 til.suhde			
Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX				MR 1:1 til.suhde

Mahdolliset sekoitussuhteet Mipa 2K pintamaaleilla

Mipa tuote	HS 10	HS 25	HS 35	MS 10	MS 25	MS 40
Mipa OC	MR 2:1 til.suhde			MR 2:1 til.suhde		
Mipa PUR HS	MR 3:1 til.suhde			MR 2:1 til.suhde		

Mahdolliset sekoitussuhteet Mipa 2K lakoilla

Mipa tuote	HS 10	HS 25	HS 35	MS 10	MS 25	MS 40	HX 4	HX 25
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4	MR 2:1 til.suhde						MR 2:1 til.suhde	
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3								MR 1:1 til.suhde
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11		MR 2:1 til.suhde						
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95	MR 2:1 til.suhde			MR 2:1 til.suhde				
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90	MR 3:1 til.suhde			MR 2:1 til.suhde				
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85	MR 2:1 til.suhde							
Mipa 2K-Klarlack CMS					MR 2:1 til.suhde			
Mipa 2K-Klarlack matt CM				MR 2:1 til.suhde				
Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM		MR 3:1 til.suhde			MR 2:1 til.suhde			
Mipa 2K-HS-Klarlack CCD		MR 3:1 til.suhde			MR 2:1 til.suhde			
Mipa 2K-Klarlack CPE				MR 2:1 til.suhde				

Listaus Mipa kovettajista:

Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

Mipa EP-Härter E 10 kurz

Mipa EP-Härter E 25 normal

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Mipa 2K-HS-Härter HS 5 extra kurz

Mipa 2K-HS-Härter HS 10 kurz

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 normal

Mipa 2K-HS-Härter HS 35 lang

Mipa 2K-MS-Härter MS 10 kurz

Mipa 2K-MS-Härter MS 25 normal

Mipa 2K-MS-Härter MS 40 extra lang

Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4

Mipa 2K-HX-Härter HX 25 normal

Mipa 2K-Härter H 5 extra kurz

Mipa 2K-Härter H 10 kurz